



Baumit SanovaFeinputz

Baumit smalkais sanācijas apmetums

Produkts Ražotnē sajaukts sauss ūdensnecaurlaidīgs maisījums dabīgi baltā krāsā.

Sastāvs Celtniecības kaļķis, baltais cements, apmetuma smiltis, piedevas.

Tehniskie dati	Grauda lielums	1 mm
	Spiedes izturība (28 d)	2 H/mm ²
	Lieces izturība (28 d)	1 H/mm ²
	Tvaika caurlaidības pretestības koeficients	12
	Siltuma vadītspējas koef.	0,8 v/mK
	Ūdens patēriņš	9 l/maiss
	sausā materiāla blīvums	1450 kg/m ³
	Minimālais apmetuma biezums	4 mm
	Materiāla patēriņš	apm. 5 kg/m ² , ja apmetuma biezums 4 mm.

Uzglabāšana Sausā vietā uz koka paliktņiem zem plēves 6 mēnešus.

Kvalitātes kontrole Iekšējās firmas laboratoriju kvalitātes pārbaudes.

Piegādes forma Maiss 40 kg

Pamatnes sagatavošana:

Pamatnei jābūt tīrai, nenasalušai, bez putekļiem, bojājumiem, nesošai, bez nesaistītām daļiņām un pēc iespējas izturīgākai. Pirms sanācijas darbu veikšanas uz apstrādājamās virsmas, rūpīgi noņemt organiskā seguma kārtas. Samitrināt pamatni atkarībā no tās tipa, uzsūktspējas un laika apstākļiem.

Uzklāšana

Sanācijas apmetumu Baumit SanovaFeinputz sajaukt ar ūdeni, izmantojot parasto celtniecības maisītāju un uzklāt ar ķelli vai dēlīti. Sacietēšanas sākumā izlīdzināt ar piemērotu dēlīti. Svaigi uzklātu apmetumu jāaizsargā no pārāk ātras izžūšanas. Sacietēšanas laiks: 7 dienas.

Norādījumi un vispārīga informācija:

Uzklāšanas un saķeres procesa laikā gaisa, materiāla un pamatnes temperatūrai jābūt augstākai par +5°C. Nepievienot citus produktus. Svaigi uzklātu apmetumu jāaizsargā no pārāk ātras izžūšanas. Uzklājot slāni pēdējo reizi, jāievēro saķeres laiks: vismaz 7 dienas 1 cm biežam apmetuma slānim.

Kā nobeiguma slānis derīgi:

Baumit SilikatPutz

Baumit SilikatFarbe

Baumit EdelPutz Extra

Baumit SilikonFarbe

Mūsu mutiskie un rakstiskie ieteikumi attiecībā uz produkta tehnisko pielietojumu, kurus, vadoties no savas pieredzes un atbilstoši šodienas zinātnes un tehnikas līmenim, sniedzam pircēja/pārstrādātāja atbalstam, neuzliek mums nekādas saistības. Tie nevar tikt izmantoti kā jebkādu tiesisku attiecību pamatojums vai kā pirkšanas-pārdošanas līguma papildsaistības. Mūsu ieteikumi neatbrīvo pircēju no pašam veicamās pārbaudes attiecībā uz produkta piemērotību paredzētajam mērķim.