

# Baunit

## UniPrimer / UniversalGrund



<b>Produkts</b>	Apstrādei gatavs, universāli pielietojams grunts slānis āra un iekšdarbiem.										
<b>Sastāvs</b>	Organiskās saistvielas, silikonu saturošas piedevas, minerālās pildvielas, piedevas, ūdens.										
<b>Īpašības</b>	Saķeres uzlabošana, virsmas uzsūkšanas spēju izlīdzināšana, veicina vienmērīgu krāsas toņa viedošanos, virsmas papildus hidrofobitāte.										
<b>Pielietojamība</b>	Daudzveidīgs grunts slānis, paredzēts gan āra, gan iekšdarbiem. Lieto pirms Baunit GranoporTop, Baunit SilikatTop, Baunit SilikonTop, Baunit NanoporTop, Baunit EdelPutz, Baunit MosaikTop uzklāšanas.										
<b>Tehniskie dati</b>	<table border="1"><tr><td>Blīvums:</td><td>apm. 1,65 kg/dm<sup>3</sup></td></tr><tr><td>Cieto ķermeņīšu daudzums:</td><td>apm. 70%</td></tr><tr><td>Krāsa:</td><td>balta</td></tr><tr><td>Frakcija:</td><td>apm. 0,5 mm</td></tr><tr><td>Patēriņš (vienai kārtai):</td><td>apm. 0,20-0,25 kg/m<sup>2</sup>, uz špakteles apm. 0,40 kg/m<sup>2</sup>, uz apmetuma</td></tr></table>	Blīvums:	apm. 1,65 kg/dm <sup>3</sup>	Cieto ķermeņīšu daudzums:	apm. 70%	Krāsa:	balta	Frakcija:	apm. 0,5 mm	Patēriņš (vienai kārtai):	apm. 0,20-0,25 kg/m <sup>2</sup> , uz špakteles apm. 0,40 kg/m <sup>2</sup> , uz apmetuma
Blīvums:	apm. 1,65 kg/dm <sup>3</sup>										
Cieto ķermeņīšu daudzums:	apm. 70%										
Krāsa:	balta										
Frakcija:	apm. 0,5 mm										
Patēriņš (vienai kārtai):	apm. 0,20-0,25 kg/m <sup>2</sup> , uz špakteles apm. 0,40 kg/m <sup>2</sup> , uz apmetuma										
<b>Iedalījums saskaņā ar likumu par ķīmiskajām vielām</b>	Detalizētai klasifikācijai, saskaņā ar likumu par ķīmiskajām vielām, variet saņemt drošības instrukciju (saskaņā ar pantu 31 un Eiropas parlamenta nr. 1907/2006 rīkojuma pielikumu II un normu no 18.12.2006) zem <a href="http://www.baunit.com">www.baunit.com</a> vai pieprasiet drošības instrukciju konkrētajai izgatavotāj rūpnīcai.										
<b>Uzglabāšana</b>	Sausā, vēsā, necaursalstošā vietā un neatvērtu glabāt ne ilgāk kā 12 mēnešus.										
<b>Kvalitātes kontrole</b>	Pārbaude un uzraudzība rūpnīcas laboratorijā.										
<b>Piegādes forma</b>	Spainis: 5 kg, 1 palete=48 spaiņi=240 kg; Spainis: 25 kg, 1 palete=16 spaiņi=400 kg.										
<b>Virsmas</b>	Pamatnei jābūt tīrai, sausai, nesasalušai, attīrītai no putekļiem, ūdeni neatgrūdošai, brīvai no pelējumiem, izturīgai pret slodzi, bez nesaistītām daļiņām. Apmetuma pamatnes pārbaude notiek saskaņā ar ÖNORMEN B 2259, B 3346 un B 6410 direktīvām. Sienas līdzenumam jāatbilst ÖNORM DIN 18202.  Piemērots uz: <ul style="list-style-type: none"><li>• Siltumizolējošām sistēmām;</li><li>• Kaļķa/ cementa apmetumiem, betona;</li><li>• Kaļķa/ģipša apmetuma</li><li>• Noturīgām minerālām, silikāta un dispersijas krāsām un apmetumiem;</li><li>• Ģipsi saturošiem apmetumiem.</li></ul>										

Nav piemērots uz:

- Svaigiem kaļķa apmetumiem;
- Lakas un eļļas krāsām;
- Līmes krāsām;
- Plastmasas;
- Ģipškartona (lietot Baunit SperrGrund).

## Virsmas sagatavošana

- Kritisks, t.i. drūpošas virsmas nostiprināt (piem. Baunit PutzFestiger, min. 14 dienas ļaut ievilkties);
- Saķepušo virsmu mehāniski atdalīt;
- Uz betona palikušo veidņu eļļu ar karstu tvaiku vai speciālu attīrīšanas līdzekli noņemt;
- Netīrās vietas nomazgāt ar Baunit FassadenReiniger;
- Sēnīšu vietas apstrādāt ar Baunit SanierLösung;
- Atlobījušos jeb laika apstākļu bojātos krāsojumus noņemt mehāniski vai ar Baunit Abbeizmittel;
- Bojātās, saplaisājušās minerālas virsmas pārvilkt ar špakelmasu (piem. Baunit StarContact) un vajadzības gad. iestrādāt fasādes sietu Baunit StarTex;

## Apstrāde

Virsmai ir jābūt cietai un sausai. Baunit UniPrimer pirms darbu uzsākšanas ir kārtīgi jāizmaisa ar lēnu apgriezīgu mikseri. Grunts konsistenci drīkst izmainīt pievienojot nedaudz ūdeni. Baunit UniPrimer uzklāt izmantojot otiņu vai rullīti un virsmu vienmērīgi nogruntēt. Strādājot pie augstām temperatūrām, ieteicama divreizēja gruntēšana. Gruntējot 2x (piem., ja virsma nevienmērīgi uzsūc) starp slāņiem jāietur 24 stundu žūšanas laiks. Nepieļaut citus krāsošanas līdzekļus. Strādāt vienmērīgi un bez pārtraukumiem.

## Vispārīgie norādījumi

Gaisa, materiāla un virsmas temperatūrai apstrādes un apvilksnās laikā ir jābūt virs +5°C. Nav pieļaujama materiāla uzklāšana tiešu saules staru ietekmē, lietus laikā vai stipra vēja laikā bez nepieciešamās fasādes aizsardzības. Augsts gaisa mitrums un zema temperatūra var būtiski palielināt žūšanas laiku. Pirms katra nākamā slāņa jāietur 24 stundu žūšanas laiks.

### Drošības pasākumi

Sargāt virsmas, kas nonāk saskarē ar materiālu, it īpaši stiklu, keramiku, akmeni, lakas un metālu. Smidzināmo apmetuma mašīnu uzreiz izskalot ar ūdeni, nepieļaujot materiāla sacietēšanu.

Darbarīkus un ierīces tūlīt pēc lietošanas noskalot ar ūdeni.

### Pārklājumam:

- Baunit GranoporTop;
- Baunit SilikatTop;
- Baunit SilikonTop;
- Baunit ArtlineTop;
- Baunit MosaikTop;
- Baunit MosaikTop Fein/MosaikEffektTop;
- Baunit NanoporTop;
- Baunit EdelTop.