



Baumit VorSpritzer 2 mm Baumit Vorspritzer saķeres java 2mm

Produkts	Rūpnīcā sagatavots lietošanai gatavs sausais maisījums apstrādei ar rokām un mehāniski.	
Sastāvs	Cements, smilts, piedevas.	
Īpašības	Raupjas struktūras java, kas izlīdzina virsmas uzsūktspēju, materiāls saķeres uzlabošanai, neskaitās kā apmetuma slānis.	
Lietošana	Materiāls minerālo apmetumu virsmu iepriekšējai sagatavošanai kā saķeres uzlabotājs un virsmas uzsūktspējas izlīdzinātājs nākamo kārtu uzklāšanai, izmantojams āra un iekšdarbiem. Izmantojams arī armējošo javu izgatavošanā (uzklājams, izmantojot metināto drāšu sietu) kā pamatne zem apmetuma.	
Tehniskie dati	Izturība spiedē (28 d)	15 N/mm ²
	Grauda lielums	2 mm
	Sausā materiāla blīvums	apm. 1650 kg/m ³
	Siltuma vadītspējas koeficients λ	apm. 0,8 W/mK
	Tvaika caurlaidības pretestības koeficients μ	apm. 22
	Ūdens patēriņš	apm. 10 l/maiss
	Materiāla patēriņš	9 kg/m ² (noklājot visu virsmu)
Iedalījums saskaņā ar likumu ķīmiskajām vielām produktiem	Bīstamības apzīmējums: Xi kairinošs	
	par	R 36/38 kairina acis un ādu
	un	R 43 saskaroties ar ādu, var izraisīt paaugstinātu jutīgumu
	S 2	sargāt no bērniem
	S 24/25	izvairīties no nokļūšanas uz ādas vai acīs
	S 26	ja nokļūst acīs, tūlīt tās skalot ar lielu daudzumu ūdens
	S 27	novilkt notraipīto apģērbu
	S 28	ja nokļūst uz ādas, nekavējoties noskalot
	S 37	valkāt aizsargcimdus
	Societējais produkts nav bīstams.	
Uzglabāšana	Uzglabāt iepakotu sausā vietā uz koka paliktņiem 3 mēnešus.	
Kvalitātes kontrole	Rūpnīcas laboratoriju iekšējās kvalitātes pārbaudes.	

Piegādes forma Maiss 40 kg.

Pamatne Pamatnes pārbaudi veic saskaņā ar ÖNORM B 3346 normu. Virsmai jābūt tīrai, sausai, nesalušai, bez pelējuma, uzsūcošai, nesošai, bez atlupušām daļiņām.

Uzklāšana Baumit Vorspritzer 2mm var uzklāt ar apmetuma mašīnu. Svarīgi ievērot, lai pirms mašīnas lietošanas (motors vismaz 5,5 kW) caur apmetuma šļūteni tiktu izlaistas kaļķa vai cementa celtniecības dūņas vai arī 20 kg MPA 35 vai MPI 25 mašīnapmetuma. Atkārtoti izmantojot mašīnu, nepieciešams atkārtot arī iepriekš minēto procedūru. Ja sastāvu paredzēts uzklāt ar rokām, materiālu samaisa kopā tikai ar tīru ūdeni gravitācijas vai betona maisītājā un uzklāj uz virsmas ar ķelli.

Pirms materiāla Baumit Vorspritzer 2mm uzklāšanas virsmu ar augstu uzsūktspēju labi jāsamitrina. Svarīgi, lai uz sienas virsmas neveidotos nenoturīga kārtiņa. Baumit Vorspritzer ar rokām vai mehāniski uzklājams pa visu virsmu.

Vispārīgi norādījumi Gaisa, materiālu un virsmas temperatūra uzklāšanas un saķeres laikā nedrīkst būt zemāka par +5 °C.

Svaigi apstrādātas virsmas uzturēt mitras divas diennaktis, sargāt no pārāk ātras nožūšanas. Nemaisīt klāt citus materiālus!

Montāžas šuves, plaisas un citus virsmas iedobumus aizdarīt ar tam piemērotiem materiāliem (piem., kaļķa/cementa mašīnapmetumu MPA 35).

Uz Baumit Vorspritzer 2mm iespējams uzklāt jebkāda veida minerālos apmetumus:

Minimālais saķeres laiks: 3 dienas

Vieglajām ēveļskaidu plātnēm: 14 dienas

Ģipša apmetumiem: 21 diena

Armējošai javai*: 21 diena**

*) uzklāj, izmantojot cinkoto drāšu sietu, actiņu izmērs 20x20 līdz 25x25 mm un drāts diametrs 1mm vidējā līmenī, minimālais slāņa biezums 8mm divos piegājienos

**) nelielai virsmai – 7 dienas.